

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libres de toute saleté, craie, graisse, cire, rouille ou peinture écaillée avant de peindre. Essuyer la surface à l'aide d'un nettoyant approprié afin d'enlever tous les contaminants. Rincer à fond à l'eau claire et laisser sécher.

- Frotter à l'eau savonneuse les surfaces très crayeuses et les zones en surplomb comme les avant-toit.
- Les moisissures doivent être enlevées en lavant la zone à l'aide d'une solution de 30 % d'agent de blanchiment domestique et 70 % d'eau. Bien rincer.
- Enlever la peinture écaillée et poncer les bords jusqu'à ce qu'ils soient lisses.
- Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.
- Si de la résine s'échappe du bois, grattez l'excédent et nettoyez la surface avec de l'alcool ou du diluant à peinture.
- Poncer toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses, poncer légèrement les zones luisantes et poncer le bois vieilli pour lui redonner une apparence de bois neuf. Éliminer les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur. *Précaution* : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Les surfaces neuves de béton, de maçonnerie ou de plâtre doivent durcir au moins 30 jours et être entièrement sèches avant d'être peintes.

Bois neuf : poncer jusqu'à ce qu'il soit lisse.

Application

Produit prêt à utiliser, ne pas diluer.

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

Conditions d'application

Assurer une bonne ventilation. Appliquer seulement lorsque la température ambiante, des matériaux et de la surface est au-dessus de 30 °F (2 °C).

Ne pas appliquer si de la pluie, de la neige ou une rosée abondante est prévue dans les 48 heures. Éviter de peindre en plein soleil.

Outils

- Pinceau – soies synthétiques (nylon, polyester)
 - Rouleau non pelucheux – 15-30 mm
 - Pulvérisateur (sans air) – taille de buse : 0,013 à 0,019 po – Pression : 2300 – 2700 psi
- *Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

Nettoyage Nettoyer les mains et les outils immédiatement à l'eau chaude savonneuse. Essuyer tout renversement à l'aide d'un linge humide.

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Deux couches de finition sont recommandées sur toutes les surfaces pour une meilleure durabilité et apparence.

Surfaces déjà peintes :

Surfaces en bonne condition

- Aucun apprêt requis
- Dulux Diamant 1650

Surfaces réparées

- L'apprêt Dulux Climat acrylique 1535 OU la peinture Dulux Diamant 1650 peut être utilisée comme couche d'apprêt avant d'appliquer une couche de finition (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)

- Dulux Diamant 1650

Parement d'aluminium et de vinyle vieilli

- L'apprêt Dulux Climat acrylique 1535 OU la peinture Dulux Diamant 1650 peut être utilisée comme couche d'apprêt avant d'appliquer une couche de finition (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)

- Dulux Diamant 1650

Ne pas utiliser une couleur plus foncée que la couleur originale pour repeindre les parements de vinyle, cela risquerait de causer un gauchissement.

Anciennes surfaces alkydes

- Chasse taches Dulux – une couche sur toute la surface
- Dulux Diamant 1650

Bois, béton, stuc ou maçonnerie :

- L'apprêt Dulux Climat acrylique 1535 OU la peinture Dulux Diamant 1650 peut être utilisée comme couche d'apprêt avant d'appliquer une couche de finition (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)

- Dulux Diamant 1650

Une légère décoloration du séquoia ou du cèdre est normale Si le bois est très taché, apprêter avec le Chasse taches Dulux – une couche

Métaux ferreux :

- Revêtement antirouille oxyde rouge Dulux Metalclad – une couche sur toute la surface
- Dulux Diamant 1650

Métaux non ferreux et galvanisés :

- Apprêt Dulux Climat acrylique 1535 – une couche sur toute la surface
- Dulux Diamant 1650

Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.

NE DOIT PAS GELER

Élimination

Consulter votre municipalité sur les procédés d'élimination prévus par les règlements municipaux et respecter l'environnement en faisant don des restes de gallons à quelqu'un qui en a besoin: voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas vider les restes dans les égouts.

Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique du produit. Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des pièces bien ventilées.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Pour des renseignements sur les produits,
composer : 1-(800)-387-3663
www.dulux.ca